

Duolam



La qualità eccellente dei nostri prodotti è attestata dai seguenti certificati:



Specie di legno	Abete rosso/abete
Norma e resistenza	GL 24h secondo EN 14080:2013
Incollaggio	secondo EN 14080:2013 e EN 302/301 resina melamminica urea-formaldeide, tipo 1, 90°C-B Classe di utilizzo 1, 2 e 3* secondo EN 1995-1-1
Dimensioni	Larghezza: 80-240 mm Altezza: 60 mm e 80 mm Lunghezza: 12 m e 13 m
Superficie e tolleranze delle dimensioni	Piallato su 4 lati con spigolo smussato ± 1 mm in larghezza e altezza ± 3 mm tolleranza in lunghezza
Umidità	12 % ± 2 %

*fino a una sezione trasversale da 60.000 mm², vernice protettiva necessaria vicino al mare

Proprietà meccaniche

Classe di resistenza		GL 24h
Modulo di elasticità	$E_{//mean}$	11.500 N/mm ²
	$E_{\perp mean}$	300 N/mm ²
Modulo di taglio	G_{mean}	650 N/mm ²
Resistenza alla flessione	$\sigma_{0,05}$	24 N/mm ²
Resistenza alla trazione	$\sigma_{t//0,05}$	19,2 N/mm ²
	$\sigma_{t\perp 0,05}$	0,5 N/mm ²
Resistenza alla pressione	$\sigma_{c//0,05}$	24 N/mm ²
	$\sigma_{c\perp 0,05}$	2,5 N/mm ²

Caratteristiche	Ammissibilità
Giunto incollato	fuga aperta consentita fino alla profondità di 1/6 della larghezza
Rottura del legno	non ammessa
Punti ruvidi	punti ruvidi incassati sporadicamente ammessi
Scolorimento/striature rosse	ammessi
Sacche di resina	ammesse
Inclusioni di corteccia	fino a max. 1/2 larghezza della tavola ammesse
Rotture	ammesse
Nodi sani aderenti	ammessi
Nodi cadenti	ammessi

Caratteristiche	Ammissibilità
Nodi a spillo	ammessi
Nodi neri fissi	ammessi
Midollo	ammesso
Infestazioni di insetti	piccole intarlature fino a 2 mm ammesse
Bordo degradante	rivolto verso l'interno max. 2 cm misurati in diagonale ammesso
Marcescenze	non ammesse
Fessurazioni	ammesse
Imballaggio e immagazzinamento	Imballaggio in pacchi con pellicola PE. Conservare in un luogo asciutto in un capannone o al coperto. Proteggere dai raggi solari.

Dimensioni standard, classe di resistenza GL 24h

Numero di pezzi per ogni pacco

Larghezza in mm	Altezza in mm	
	60	80
80	91	75
100	77	60
120	63	50
140	56	40
160	49	35
180	42	30
200	35	30
220	35	25
240	28	25

Programma di deposito nella lunghezza di 12 m o 13 m

Dimensioni standard

Informazioni legali

Mosser Leimholz Gesellschaft m. b. H.

Sede dell'azienda e indirizzo:

Fohlenhof 2
A-3263 Randegg
+43 7487 62 71-0
office@mosser.at

Registro delle imprese del tribunale: tribunale di St. Pölten

Iscrizione al registro delle imprese n: FN93662p

Partita IVA: ATU20146606

Appartenenza a: membro dell'Associazione di categoria dell'industria del legno

Informazioni legali:

Le informazioni presenti in Internet relative al gruppo aziendale Mosser sono costantemente controllate e aggiornate. Tuttavia possono verificarsi involontariamente informazioni errate. Non ci assumiamo pertanto alcuna responsabilità né garanzia per l'aggiornamento, la correttezza e la completezza delle informazioni messe a disposizione. Tutte le decisioni basate sulle informazioni presenti in Internet del gruppo aziendale Mosser sono di esclusiva responsabilità dell'utente. Il gruppo aziendale Mosser rifiuta ogni responsabilità per danni immediati, concreti o altro che si verifichino in collegamento a queste informazioni. Il contenuto e la struttura del sito web Mosser è protetto dai diritti d'autore. La riproduzione di informazioni o dati, in modo particolare l'utilizzo di testi, parti di testo o immagini necessita del consenso precedente del gruppo aziendale Mosser.

Numero modulo:	QM_QB_0042
Numero della versione:	.07
Descrizione:	Produktdatenblatt Duolam_IT
Creatore:	Daniela Heigl
Approvatore:	Reinhard V. Mosser
Data di rilascio:	01.09.2020